



TUBO FLUOROPOLÍMERO FEP



Pack de 25-50 m.



Rollo de 100 m.

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo FEP de excelente compatibilidad química.
- . Extremadamente estable a los rayos UV.
- . Buenos valores dieléctricos.
- . No inflamable (ignífugo) según UL 94 V0
- . Alta transparencia óptica.
- . Alta resistencia a bajas temperaturas (-200°C).

TEMPERATURA:


- . -200°C a +205°C

COLOR:

- . Translúcido.

APLICACIONES:

- . Industria química.
- . Industria médica y farmacéutica.
- . Salas blancas.
- . Sector agroalimentario.
- . Electrónica, electricidad y semiconductores.
- . Gases.
- . Aplicaciones con alta exigencia de vida útil.
- . Indicadores de nivel.
- . Aplicaciones a la intemperie.
- . Sector alimentario.



FLUOROPOLÍMERO FEP

Presiones a 23°C

PARA PEDIR REFERENCIA		Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Longitud rollo
Ref.	Formato*	Ø int.	Ø ext.	bar	bar	metros
TFEP2X4	-	2	4	30	120	100
TFEP4X6	-	4	6	15	60	100
TFEP6X8	-	6	8	10	40	100
TFEP8X10	-	8	10	7,5	30	100
TFEP10X12	-	10	12	6	24	100

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: **P25** (pack 25 m.) / **P50** (pack 50 m.) / **R** (rollo completo 100 m.)

TUBO FLUOROPOLÍMERO PFA



CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo PFA de excelente compatibilidad química.
- . Extremadamente estable a los rayos UV.
- . Excelente superficie lisa.
- . Característica antiadherente.
- . Buenos valores dieléctricos.
- . No inflamable (ignífugo).
- . Es el fluoropolímero con menor permeabilidad.

TEMPERATURA:

- . -60°C a +260°C

COLORES:

- . Translúcido.

APLICACIONES:

- . Industria química.
- . Industria médica y farmacéutica.
- . Salas blancas.
- . Sector agroalimentario.
- . Electrónica, electricidad y semiconductores.
- . Gases.
- . Aplicaciones con alta exigencia de vida útil.
- . Indicadores de nivel.
- . Aplicaciones a la intemperie.
- . Sector alimentario.

Pack de 25-50 m.



Rollo de 100 m.




Escala corrección de la presión en función del incremento de temperatura

20°C	50°C	100°C	150°C	200°C
100%	90%	75%	60%	40%

Presiones a 23°C

PARA PEDIR REFERENCIA		Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Longitud rollo
Ref.	Formato*	Ø int.	Ø ext.	bar	bar	metros
TPFA2X4	-	2	4	31	93	100
TPFA4X6	-	4	6	20	60	100
TPFA6X8	-	6	8	13	39	100
TPFA8X10	-	8	10	10	30	100
TPFA9X12	-	9	12	13	39	100
TPFA10X12	-	10	12	8	24	100

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: **P25** (pack 25 m.) / **P50** (pack 50 m.) / **R** (rollo completo 100 m.)



FLUOROPOLÍMERO PFA